

Leírás

Nagy teljesítményű rézmentes önkopó algagátló. Szabályozott biocid kibocsátásának köszönhetően védi a hajótestet az algásodástól, valamint egyéb mikro és makroorganizmusoktól (pl. kisebb kagylók). Használható üvegszál erősítésű poliészter (GRP), fa, acél és alumínium hajótestekre is 29 csomó sebességig.

Javasolt
alkalmazási
terület

A vízvonaltól védi a hajótestet az algásodástól, nyálkásodástól és egyéb szennyeződéstől két szezon időtartamra.

Termék
jellemzők

Színek: krém fehér, fekete, kék, gránit vörös
Sűrűség: 1,4+-0,05 g/ml.
Fényesség @ GU 60: matt
Hígítás: 0-5 % 800-as hígító
Jellemző vastagság: 60 mikron száraz/ 110 mikron nedves
Szavatossági idő (20 C): 24 hónap (bontatlan dobozban)
Kiadósság (60 mikron): 10 m²/L
Szilárdanyag tart.: 60%
VOC (ISO 11890-2:2013): 440 g/L
Kiszerezések: 0.75L, 2.5L, 20L

Tanúsítványok

A Lloyd's register által elismert TBT-mentes algagátló anyag az IMO követelményei szerint.

Átfesthetőség/
Száradás

Lehetséges fedőréteg	Felületi hőmérséklet							
	5°C		15°C		20°C		35°C	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
Köv. réteg COMFORT PLUS algagátló	16 óra		10 óra		6 óra		4 óra	
Vízre bocsátás	48 óra	6 hónap	24 óra	6 hónap	12 óra	6 hónap	8 óra	6 hónap

Érintésre száraz 20°C ISO 1517-1973	Teljes száradás 20°C ISO 9117-1990
30 perc	6 óra

Átfesthetőségi
megjegyzések

Ha sok idő telik el az utolsó réteg felvitele és a vízre bocsátás között, óvjuk a hajótestet a szélsőséges időjárástól. Ha az előkészítés és az algagátló réteg felvitele között hosszabb idő telik el (több mint 1 hét), a jobb tapadás érdekében mossuk le tiszta vízzel a felületet és győződjünk meg a következő réteg felvitele előtt, hogy a felület teljesen száraz.

Felület
előkészítés

Régi, jó állapotú alagatló: Ha szükséges távolítsuk el az olajos, zsíros szennyeződések zsírtalanítóval (VEMAR 820), a port és egyéb szennyeződések mosunk le nagy nyomású tiszta vízzel vagy távolítsuk el vizes csiszolással. Győződjünk meg a következő réteg felvitele előtt, hogy a felület teljesen száraz, majd alkalmazzuk ez előírtaknak megfelelően. Ha a régi alagatló ismeretlen vagy nem kompatibilis a LEISURE-el, (Pl. teflont tartalmaz) a biztonság kedvéért vigyünk fel egy vékony (~40 mikron) réteg ALUPRIME alapozót a régi felület lezárására.

Ismeretlen alagatló/régi laza, lepergő bevonat: Ha szükséges távolítsuk el az olajos, zsíros szennyeződések zsírtalanítóval (VEMAR 820), a port és egyéb szennyeződések mosunk le nagy nyomású tiszta vízzel vagy távolítsuk el vizes csiszolással. A régi, rossz állapotú réteget távolítsuk el vizes csiszolással vagy a VEMAR 900 festékeltávolítóval. Győződjünk meg az alkalmazás előtt, hogy a felület teljesen száraz.

Tiszta üvegszál hajótesten (GRP): Alapozzuk a felületet ALUSHIELD 2k epoxi alapozóval és ozmózis ellen is védve leszünk.

Tiszta szénacél: Alapozzuk 2 rétegben a felületet a kiváló antikorróziós tulajdonságokkal rendelkező VEMASHIELD 2k epoxi alapozóval.

Fafelület: Alapozzuk 2 rétegben a fafelületet 1k ALUPRIME alapozóval.

A gondos felület előkészítés növeli a tapadást, így a bevonat élettartamát is.

Felhasználás

Hőmérséklet: A kezelendő felület hőmérséklete legalább 3°C-al a harmatpont felett kell, hogy legyen. A felületnek megfelelő eljárást alkalmazzuk.

Minimum felhasználási hőmérséklet 5°C, maximum felhasználási hőmérséklet 35°C. 35°C fok fölötti használat esetén speciális eljárásra van szükség. Ne használjuk 85% relatív páratartalom felett.

A termék hőmérséklete a dobozban +10°C és +35°C között kell, hogy legyen. Ideális termék és festendő felületi hőmérséklet 20°C.

Keverés: Alaposan (1-2 percig) keverjük fel a homogén állag eléréséig.

Technika: Ecset/henger/levegős/levegő nélküli szórás. A megfelelő felhordási módszert válasszuk az elérhető eszközök, a kezelendő felület, az elérni kívánt eredmény és az időjárási körülmények figyelembe vételével. Az alábbi táblázat indikatív adatokat tartalmaz az egyes módszerekhez. További információkért kérjük keresse VEMAR képviselőjét.

TECHNIKA	ECSET/HENGER	LEVEGŐS	AIR LESS
Hígítás:*	max 5%	max 5%	max 5%
Dűzniméret:*	-	HVLP 1,8-2,0 mm	0,011"-0,015"
Nyomás:*	-	1,5-2 bár	150 bár
Nyomásarány:*	-	-	45:1

* A fenti információk indikatív jellegűek. Az aktuális értékek változhatnak a tényleges körülményeknek megfelelően.

Javasolt
specifikáció

Vigyünk fel 2 réteget (120 mikron) a megfelelően előkészített és alapozott felületre. További információért olvassa el a VEMAR technikai útmutatóját. Harmadik réteg felvitele javasolt a fokozottan igénybe vett területekre: vízvonál, kormánylapát, tőkesúly stb.

Vastagság
/réteg

TECHNIKA	SZÁRAZRÉTEG	NEDVESRÉTEG
Levegős/AirLess	60-80 mikron	100-150 mikron
Ecset/Henger	40-60 mikron	70-110 mikron

Ennél a rétegvastagságnál a termék a tesztek a technikai adatlapban meghatározott jellemzőket nyújtja. Ettől eltérő használat esetén a bevonat tartóssága nem garantált.

Eszközök
tisztítása

Használat után az eszközöket tisztítsa 800 hígítóval.

Tárolás

Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5°C és 25°C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.

Biztonsági
előírások

Mindig használjon megfelelő védőeszközöket az arc, szem és a bőr védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba és ne dobja terméket a kommunális szemétbe. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.

Felelősséget
kizáró
nyilatkozat

Az adatlapban szereplő információk a VEMAR know-how-ja, valamint laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglévő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és/vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.