
















BODY F202 Cink PLUS kitt

Technikai adatlap száma: 530



Általános leírás	Technikai adatok	Felületek	Előkészítés/tisztítás
2 komponensű poliészter kitt. Új generációs, univerzális kitt minden fém felületre Kivételesen jó tapadás galvanizált felületre. Gyorsan szárad VOC megfelelő	 Keverési arány: 100 egység F202 2-3 egység edző Fazékidő: 4 perc/23 C	Fém felületek - Alumínium - Acél - Galván - egyéb fém	 Puha ronggyal töröljük le a felületet, majd használunk 770/771 szilikon mentesítőt
	 Levegőn száradás 20-30 perc/23 C	Fa	Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad
	 Infra szárítás 5-8 perc 60-70 cm-ről	Poliészter	 Mindig használunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést

Felhasználás: Összekeverés után, spatulával vigyük fel közvetlenül a felületre.

	100:2-3 egység edző Fazékidő: 4 perc/23 C		HB BODY akril töltő alapozók	Lobbanáspont: 31 C/ 88 F	Megjegyzések: Kizárólag HB Body edzöt használunk. Jól keverjük össze és ne legyen több, mint 3%. Ne vigyük fel ETCH alapozóra, 1K kittre, TPA és nem stabil felületre. +5 C alatt ne használjuk. 80 C fölött csökkentjük felére az edző mennyiségét. Száras csiszolás javasolt. Nedves csiszolás esetén szárítsuk ki alaposan a további rétegek felhordása előtt. Felhasználható: 18 hónapig (felbontva 12 hónapig)
	Használjunk spatulát		Tároljuk hűvös helyen	Sűrűség: 1,67 g/cm3 Szárazanyag (hígítás nélkül) 85 % súly	
	Levegőn száradás 20-30 perc/23 C		Viseljünk védőeszközt	VOC(2004/42/EC) max: 250 g/L Ez a termék: 250 g/L 2004/42/IIB(b)	
	P 100- P 180 finom, nem porózus felület		Kövessük technikai adatlap utasításait	Kiadósság: -	

Az edző erősen oxidatív hatású peroxidot tartalmaz. Ha érintkezésbe kerül a bőrrel azonnal töröljük le és mossuk le szappanos vízzel. Amennyiben a szemünkbe kerül, bő vízzel öblítsük ki és azonnal forduljunk orvoshoz.

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2020 április

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com

Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft, www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350