

Termék neve: **BODY PRO UNIPLUS F213****Általános termék leírás:**

| | |
|----------------------|---|
| Rendszer leírás: | 2 komponensű cink poliészter bázisú kitt |
| Összetétel: | Sztirol: 5-10% |
| Megjelenési forma: | viszkózus paszta |
| Szín: | sárga |
| Alkalmazási terület: | újgenerációs kétkomponensű kitt, fa és fémfelületek felületi egyenetlenségeinek, üregeinek a kitöltésére. |

Technikai adatok:

| Tulajdonság | egység | száraz film vastagság | kondicionálási idő | érték | vizsgálati módszer |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Speciális sűrűség: | g/cm ³ | - | - | 1,6 ± 01 | DIN 53 217 |
| Bedörzsölési finomság: | µm | - | - | < 50 | DIN EN 21524 |
| Nem illó anyag tartalom: | %v/v | - | - | 83 ± 5 | DIN EN ISO 3251 |
| Lobbanáspont: | °C | - | - | 31 | DIN EN 456 |
| Száradási idő: 23°C -érintés biztos | perc | 50 – 150 | - | 20 – 30 | - |
| Teljes átkeményedés: (23°C ± 0.5) IR | perc perc | 50 – 150 50 – 150 | - | 30 – 45 5 – 8 | - |
| VOC (2004/42/EC) | g/l | | | 185 | - |
| Összes szén tartalom: | kg/kg | - | - | 0,325 | DIN EN ISO 3251 |

Mechanikai tulajdonságok:

| Tulajdonság | egység | száraz film vastagság | kondicionálási idő | érték | vizsgálati módszer |
|------------------------|---------|-----------------------|--------------------|-------|--------------------|
| Rugalmasság, Erichsen: | mm | 100 | 1 h | > 2 | DIN EN ISO 1520 |
| Rugalmasság, Mandrel: | ° | 100 | 1 h | 3 | DIN EN ISO 1519 |
| Ütésállóság: | cm | 100 | 1 h | 10 | - |
| Tapadás, rácsvágással | fokozat | 100 | 1 h | 0-1 | DIN ISO2409 |

Az anyag előkészítése a felhordáshoz:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Térhálósító (edző) adagolása: | kitt „A” : edző „B” = 100 : 3 v/v |
| Térhálósító (edző) típusa: | Dibenzoil peroxid |
| Fazék idő: | 4 perc |
| Átfesthetőségi idő: | csiszolást követően |
| Felhordás módja: | spatula |
| szárazfilm rétegvastagsága: | 50 – 150 µm |

Tárolás:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Maximális tárolási idő: | 18 hónap |
| Tárolási hőmérséklet: | +5 °C - +25°C között |

Használati útmutató:

Kétkomponensű, spatulával felhordható poliészter-bázisú kitt, fa és fémfelületek felületi egyenetlenségeinek kitöltésére. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható. Legmegelőbbben P80-as és 120-as csiszolópapírral, amely sima pórusmentes felületet biztosít. A felhasználás során 100 ml kitthez 2-3 ml edzőt kell hozzákeverni. Fazék idő (20°C): 4-5 perc.

Felhordás: spatulával.

A megmunkálás (csiszolás) ideje alatt a csiszolási por elszívásáról, a munkahelyiség szellőztetéséről gondoskodni kell. "P2" szűrőbetéttel ellátott légzésvédő használata kötelező! Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet megsemmisíteni.

Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó!

Forgalmazó neve: TOTÁL LUX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

cím: 2011 Budakalász, Kék Duna u. Hrsz. 2916/6 telefon:(06-26)-340-981 / csak munkaidőben

Gyártó, származási hely: Ilias Vassilidis S.A., 57009 Kalochori Thessaloniki, Görögország

Gyártási idő: doboz alján található (a számsor 3. száma a gyártási év utolsó száma, 4.,5. szám a gyártás hete)