













P 261 Poliészter szórókitt (fényezhető)

Technikai adatlap száma: 121

Általános leírás	Felületek	Előkészítés/tisztítás
<p>2K poliészter bázisú, magas szárazanyag tartalmú szórókitt</p> <p>Nagy, erősen javított, egyenetlen felületeken ideális</p> <p>Szórópisztollyal könnyen felvihető</p> <p>3-5 óra múlva csiszolható. Sima pórusmentes felületet ad. VOC megfelelő</p>	<p>Erősen sérült fémfelületek</p> <p>Fafelületek</p> <p>Üvegszálás felületek</p>	<p> Puha ronggyal töröljük le a felületet, majd használjunk 770/771 szilikon mentesítőt</p> <p>Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad</p> <p> Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést</p>

Felhasználás: Fémfelületekre, töltőalapozóként.

	100:5 egység edző Fazékidő: 45 perc/23 C		Kipárolgási idő 15-20 perc/ 20-23 C	Lobbanáspont: 31 C/ 88 F	<p>Megjegyzések:</p> <p>Nem javasolt kis felületek javítására.</p> <p>Ne adjunk több edzőt hozzá, mint 5 %!</p> <p>Ne használjunk másfajta hígítót</p> <p>Ne használjuk instabil régi fényezésre, 1K alapozóra, Etch primer</p> <p>VOC rendelkezéseket nem alkalmazó országokban is használható.</p> <p>+5 C alatt ne használjuk.</p> <p>Felhasználható: 12 hónapig (felbontva 18 hónapig)</p>
	Hígítás 0- 5% hígító 780 poliészter hígító		3-5 óra /23 C 6-10 perc infra	Sűrűség: 1,4 g/cm3 Szárazanyag (hígítás nélkül) 71 % Súly	
	Felhasználásra kész: 24-29 s DIN 6 @ 20 C		P 320- P 400 Csiszológép	VOC(2004/42/EC) max: 540 g/L Ez a termék: 530 g/L 2004/42/IIIB(c)	
	Hagy. szórópisztoly 2.5 mm 1.5-2 bar 2 réteg 200-250 mikron		P 600- P 800 Kézi vizes csiszolás	Kiadósság: 2.8 m2 220 mikron rétegvastagságnál	
	HVLP szórópisztoly 1.5-1.8 mm 1.5-2 bar 3 réteg 200-250 mikron		HB BODY Basecoat Mix system Aquabase	Eszközök tisztítása: 740 akril normál hígítóval	

Az edző peroxidot tartalmaz. Ha érintkezik a bőrével azonnal törölje le és szappanos vízzel mossa le. Szembe kerülve azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz. Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibáért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2020 november

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com

Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft, www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350