



BODY 290 ULRALIGHT MULTI KITT (1 L és 3L, szürke)

Kiváló tapadású, multifunkciós, két komponensű ultra könnyű poliészter kitt. Kiválóan tapad mindenféle fém, fa és poliészter felületen. Szépen terülő egyenletes, porózusmentes felületet képez. Gyorsan szárad és nagyon könnyen csiszolható P180-P400-as csiszolópapírral.

Általános technikai leírás

Kiváló töltőképességű, kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező kitt. Ne adjon 1,5 %-nál több edzőt 80-100°C-os felületnél, mert leválhat a felületről. A száraz csiszolás ajánlott. Nedves csiszolás esetén a teljes átszáradás szükséges az átfestés előtt. Túl sok edző használata esetén foltosodás lehetséges.

Felület

Acél, rozsdamentes acél, galvanizált alumínium, fa, poliészter felületen használható.

NE HASZNÁLJA Etch primer, 1K filler, TPA, valamint puha és régi festett felületeken.

Előkészítés/ a felület tisztítása



Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

lemosóval.

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőzött helyen használja az

anyagot

Anyag felhasználás: A doboz kinyitása után ne keverje össze az összes kittet, szépen szedjen le a tetejéről mindig annyit, amennyit felhasznál. Az edző organikus peroxidot tartalmaz. Amennyiben bőrrel érintkezik, azonnal törölje le, majd mossa le szappanos vízzel. Szembe kerülés esetén öblítse ki a szemet bő vízzel és forduljon orvoshoz.



Kitt:edző arány 100:3 v/v %-ban, fazékidő 4 perc



Használat előtt jól keverje össze a kittet az edzővel,

Lobbanáspont: 31 °C

Tartsa száraz és hűvös helyen



Levegőn száradás 20-30 perc/23°C



P180-P400, száraz gépi csiszolással

Sűrűség: 1.09 g/cm³

Minőségét megőrzi 24 hónapig zárt, használatlan dobozban



Infra vörös szárítás: 5-8 perc, távolság 60-70 cm



P180-P800 kézi nedves csiszolással

Szárazanyagtartalom (hígítás nélkül): 77 súly %

A legjobb minőség elérése érdekében javasolt 12 hónapon



Átfesthető többek közt az alábbi anyagokkal: Bodyfiller light,



Tartsa száraz és hűvös helyen

VOC (2001/42/EC) 2004/42/II(b)(250)246

belül felhasználni

P980 fine filler, Bodyfill 360, 307*, Body PRO 333,334, 335,



Mindig viseljen védőfelszerelést

Elméleti kiadósság: -

Body 961 etch primer*



Kövesse a használati útmutatót

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval

*,nedves a nedves eljárás nem ajánlott, -a porózusság miatt-, hacsak, nem zárják le a felületet P980 fine fillerrel

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.