



BODY (510) 340 PLASTOFIX SPRAY(400 ml, transzparens)

Általános technikai leírás

Kiváló minőségű tapadáskövetítő. Kiváló mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi.

2-3 vékony rétegben. 5-10 perc után már porszáraz. 18-23 °C-on.

Felület

Műanyag felületek(kivéve polietilén PE), poliészter kiték, Body 950 és Body 951 autoflex. Használat előtt tesztelje kis felületen.

Előkészítés/ a felület tisztítása



Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

lemosóval.

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőzőtt helyen használja az

anyagot

Anyag felhasználás: Műanyag elemekre (lőkhárító, dekor csíkok, stb.). 5 perc után már átfesthető. Fújja kb. 25 cm távolságból, a rétegek fújása között várjon kb. 2-3 percet a legjobb eredmény elérése érdekében.



Használat előtt jól rázza fel, 2-3 percig a a palackban lévő golyó megindulása után



Tartsa száraz és hűvös helyen

Lobbanáspont: -97°C

Minőségét megőrzi 36 hónapig száraz, hűvös hely, bontatlan állapotban



2-3 rétegben=20-30 µm



Mindig viseljen védőfelszerelést

Sűrűség: - g/cm³

Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást



Porszáraz 5-10 perc 18-23°C



Kövesse a használati útmutatót

Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 7.5-9 súly %



Teljes átkeményedés: 24 óra

Használat előtt próbálja ki kis felületen, és nézze meg az anyag reakcióját.

VOC (2001/42/EC) 2004/42/II B(e)(840)815

Optimális felhasználás 10-25 °C között

Elméleti kiadósság: Nincs adat

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2014 augusztus