



BODY 495 EXPRESSZ SR lakk HS 4:1 (1 L, 5 L, víztiszta)

Általános technikai leírás

Magas fényű és szárazanyag-tartamú 2k színtelen, karcálló expressz lakk. Ajánlott kisebb javításokhoz vagy részfényezéshez max. fél autónyi felületig. Hosszantartó fény, kiváló mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi.

Felület

Body oldószeres és vizes bázis

Előkészítés/ a felület tisztítása



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőztött helyen használja az

Anyag felhasználás (Body 720 edzővel): 2 rétegben, 1. réteg, majd 5 perc kipárolgás után a 2. réteg. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.



4:1 arányban, Body 720 edzővel, fazékidő 4-5 óra/23°C



16-18 mp –CUP4/23°C DIN 53211

Lobbanáspont: 14°C

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez



0-10 % Body 740 akril hígító



Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 40-50 µm, 3-5 bar nyomáson
HVLP szórópisztoly 1,2-1,4 mm, 2 rétegben össz. 40-50 µm, 2 bar nyomáson

Sűrűség: 0,95 g/cm³

Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást



Kipárolgási idő 5-7 perc/20-23°C



Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 39 súly %



Átszáradás: 3 óra/22-25°C



Tartsa száraz és hűvös helyen

VOC (2001/42/EC) 2004/42/II B(e)(840)530



Kamrában: 15 perc /60-65°C-os panelen



Mindig viseljen védőfelszerelést

Elméleti kiadósság: 7 m²/50 µm szárazfilm réteg esetén

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval



Infravörös szárítás: 5-7 perc, 60-70 cm távolságból



Kövesse a használati útmutatót

Anyag felhasználás (Body 727 edzővel): 2 rétegben, 1. réteg, majd 5 perc kipárolgás után 2. réteg. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.



a



4:1 arányban, Body 727 edzővel, fazékidő 2-3 óra/23°C



18-21 mp –CUP4/23°C
DIN 53211

Lobbanáspont:
14°C

Megjegyzés:
Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez



2 kupak Body 715
TURBO AX gyorsító



Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 40-50 µm, 3-5 bar nyomáson
HVLP szórópisztoly 1,2-1,4 mm, 2 rétegben össz. 40-50 µm, 2 bar nyomáson

Sűrűség:
0,95 g/cm³

Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül):
39 súly %

Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást



Kipárolgási idő
2-5 perc/20-23°C



Porszáraz: 5 perc/23°C, összeszerelhető 40 perc után,



Tartsa száraz és hűvös helyen

VOC (2001/42/EC)
2004/42/IIIB(e)(840)530



Polírozható 1 óra után



Mindig viseljen védőfelszerelést

Elméleti kiadósság:
7 m²/50 µm szárazfilm réteg esetén

Eszközök tisztítása:
Body 740 hígítóval



Infravörös szárítás: 5-7 perc, 60-70 cm távolságból



Kövesse a használati útmutatót

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2013 október