



BODY 496 SR lakk HS 2:1 (1 L, 5 L, víztiszta)

Általános technikai leírás

Magas fényű és szárazanyag-tartamú 2k szintelen, karcálló lakk. Alkalmas az autó egyes részeinek vagy a teljes autó átfényezésére is. Hosszantartó fény, kiváló mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi.

Felület

Body oldószeres és vízes bázis

Előkészítés/ a felület tisztítása



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőző helyen használja az

Anyag felhasználás Body 720 edzővel 20-30 °C hőmérséklet tartományban: 2 rétegben, 1. réteg, majd 10 perc kipárolgás után a 2. réteg. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.



2:1 arányban, Body 720 edzővel, fazékidő 7 óra/23°C



14-15 mp –CUP4/23°C DIN 53211

Lobbanáspont: 27°C

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez



0-10 % Body 740 v. 741 akril hígító



Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 50-60 µm, 3-4 bar nyomáson
HVLP szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 50-60 µm, 2 bar nyomáson

Sűrűség: 0,98 g/cm³



Kipárolgási idő 10 perc/20-23°C



Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 49 súly %

Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást



Átszáradás: 8-10 óra/22-25°C



Tartsa száraz és hűvös helyen

VOC (2001/42/EC) 2004/42/IIIB(e)(840)560



Kamrában: 30 perc /60-65°C-os panelen



Mindig viseljen védőfelszerelést

Elméleti kiadósság: 7-8m²/50 µm szárazfilm réteg esetén

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval



Infravörös szárítás: 8-10 perc, 60-70 cm távolságból



Kövesse a használati útmutatót

A száradási idő Body 720 edzővel számolva. A megadott hőmérséklet tartományok a elméleti kalkuláció alapján lettek számítva, így nem jelenti azt, hogy ezek a keverések más tartományban nem használhatóak.



Anyag felhasználás Body 721 edzővel 30 °C hőmérséklet feletti tartományban: 2 rétegben, 1. réteg, majd 10 perc kipárolgás után a 2. réteg. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.

	2:1 arányban, Body 721 edzővel, fazékidő 7 óra/23°C		14-15 mp –CUP4/23°C DIN 53211	Lobbanáspont: 27°C	Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez
	0-10 % Body 740 v. 741 akril hígító		Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 50-60 µm, 3-4 bar nyomáson HVLP szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 50-60 µm, 2 bar nyomáson	Sűrűség: 0,98 g/cm ³	
	Kipárolgási idő 10 perc/20-23°C			Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 49 súly %	Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást
	Átszáradás: 8-10 óra/22-25°C		Tartsa száraz és hűvös helyen	VOC (2001/42/EC) 2004/42/IIIB(e)(840)560	
	Kamrában: 30 perc /60-65°C-os panelen		Mindig viseljen védőfelszerelést	Elméleti kiadósság: 7-8m ² /50 µm szárazfilm réteg esetén	Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval
	Infravörös szárítás: 8-10 perc, 60-70 cm távolságból		Kövesse a használati útmutatót		

A száradási idő Body 721 lassú edzővel számolva. A megadott hőmérséklet tartományok a elméleti kalkuláció alapján lettek számítva, így nem jelenti azt, hogy ezek a keverések más tartományban nem használhatóak.

Anyag felhasználás Body 722 edzővel 5-15 °C hőmérséklet feletti tartományban: 2 rétegben, 1. réteg, majd 10 perc kipárolgás után a 2. réteg. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.



	2:1 arányban, Body 722 edzővel, fazékidő 7 óra/23°C		14-15 mp –CUP4/23°C DIN 53211	Lobbanáspont: 27°C	Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez
	0-10 % Body 740 v. 741 akril hígító		Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 50-60 µm, 3-4 bar nyomáson HVLP szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz. 50-60 µm, 2 bar nyomáson	Sűrűség: 0,98 g/cm ³	
	Kipárolgási idő 10 perc/20-23°C			Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 49 súly %	Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást
	Átszáradás: 8-10 óra/22-25°C		Tartsa száraz és hűvös helyen	VOC (2001/42/EC) 2004/42/IIIB(e)(840)560	
	Kamrában: 30 perc /60-65°C-os panelen		Mindig viseljen védőfelszerelést	Elméleti kiadósság: 7-8m ² /50 µm szárazfilm réteg esetén	Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval
	Infravörös szárítás: 8-10 perc, 60-70 cm távolságból		Kövesse a használati útmutatót		

A száradási idő Body 722 gyors edzővel számolva. A megadott hőmérséklet tartományok a elméleti kalkuláció alapján lettek számítva, így nem jelenti azt, hogy ezek a keverések más tartományban nem használhatóak.

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.