

						
BODY 698 2:1 HS SR lakk Technikai adatlap száma: 219						
Általános leírás		Technikai adatok		Felületek		
Magas szárazanyag tartalmú lakk teljes fényezéshez és javításhoz Kiváló mechanikai és kémiai tulajdonságok			Keverési arány: 2 egység 698 1 egység 620 edző vagy bármelyik BODY lakk edző	HB BODY bázisfesték HB BODY akrilfesték HB BODY vízbázisú festék		Puha ronggyal töröljük le a felületet, majd használunk 770/771 szilikon mentesítőt
			Hígítás 5-15% hígító 740 akril normál/741 akril lassú			Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad
			20-30 perc/ 60 C panel hőmérséklet			Mindig használunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést
			Infra szárítás 8-14 perc 60-70 cm-ről			
Felhasználás: 2 rétegben. Egy teljes réteg után várjuk meg a 5-10 perc kipárolgási időt, aztán vigyük fel a második teljes réteget.						
	2:1 keverési arány 620/752/753/754 edzővel Fazékidő: >4 óra/23 C		Kipárolgási idő 5-10 perc/ 23 C	Lobbanáspont: 24 C/ 75 F	Megjegyzések: Kizárólag HB Body edzőt és hígítót használunk. Minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.	
	Hígítás 5-15% hígító 740 akril normál /741 akril lassú		50-60 mikron 8-16 óra /23 C 20-30 perc/60 C panel hőmérséklet	Sűrűség: 0,979 g/cm3 Szárazanyag (hígítás nélkül) 50 % Súly		
	Felhasználásra kész: 16-17 s DIN 4 @ 20 C			VOC(2004/42/EC) max: 840 g/L Ez a termék: 576 g/L 2004/42/IIIB(e)		
	Hagy. szórópisztoly 1.3-1.5 mm 2-3 bar 2 réteg 50-60 mikron			Kiadósság: 8-9 m2 50 mikron rétegvastagságnál		
	HVLP szórópisztoly 1.2-1.3 mm 2 bar 2 réteg 50-60 mikron			Eszközök tisztítása: 740 akril normál hígítóval		
Felhasználható: 24 hónapig (felbontva 12 hónapig)						
Az izocianátok bőr érzékenységet okozhatnak. Használatuk során védekezni kell. Hisztamin vagy légzőszervi érzékenység esetén használat előtt konzultáljon orvosával. Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.						
Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com						
Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft, www.totallux.hu , Tel: 06-26-340-350						
1/2						

Használat 620/H754 gyors edzővel

Hőmérséklet	Narancsos felület 1-2 elem	Kiterült felület 1-2 elem	Teljes fényezés
< 15 C	H754/620+5-10% 740 20 perc/60 C	H754/620+5-15% 740 20 perc/60 C	H754/620+5-15% 740/741 20 perc/60 C
15-25 C			
25-30 C	H754/620+5-10% 740/741 20 perc/60 C	H754/620+5-15% 740/741 20 perc/60 C	
> 30 C			

Használat 753 normál/H752 lassú edzővel

Hőmérséklet	Narancsos felület 1-2 elem	Kiterült felület 1-2 elem	Teljes fényezés
< 15 C	H753+5-10% 740 30 perc/60 C	H753+5-15% 740 30 perc/60 C	H753+5-15% 740 30 perc/60 C
15-25 C			
25-30 C		H752/H753+5-15% 740 30 perc/60 C	H752/H753+5-15% 740/741 30 perc/60 C
> 30 C	H752/H753+5-10% 740/741 30 perc/60 C	H752/H753+5-15% 740/741 30 perc/60 C	

Az izocianátok bőr érzékenységet okozhatnak. Használatuk során védekezni kell. Hisztamin vagy légzőszervi érzékenység esetén használat előtt konzultáljon orvosával. Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2019 január

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com

Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft, www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350

2/2