



BODY 699 SR lakk HS 2:1 (1 L, 5 L, víztiszta)

Általános technikai leírás

Felület

Előkészítés/ a felület tisztítása

Új generációs, magas fényű és szárazanyag-tartamú 2k szintelen, karcálló lakk. Alkalmas az autó egyes részeinek vagy a teljes autó átfényezésére is. Hosszantartó fény, kiváló mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi.

Body bázis vagy 2K akril festék



le mosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőző helyen használja az

Anyag felhasználás: 2 rétegben, 1. réteg, majd 10 perc kipárolgás után a 2. réteg. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.



2:1 arányban, Body 720 v. 722 edzővel, fazékidő 7, ill 4 óra/23°C



15-16 mp –CUP4/23°C DIN 53211

Lobbanáspont: 27°C



0-15 % Body 740 v. 741 akril hígító



Hagyományos szórópisztoly 1,3-1,5 mm, 2 rétegben össz.50-60 µm, 3-4 bar nyomáson
HVLP szórópisztoly 1,2-1,3 mm, 2 rétegben össz.50-60 µm, 2 bar nyomáson

Sűrűség: 0,96 g/cm³



Kipárolgási idő 8-12 perc/20-22°C



Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 47 súly %



*porszáraz 30. ill 40 perc/23 °C, össze-szerelhető: 6-7 ill. 7-8 óra/23 °C



Tartsa száraz és hűvös helyen

VOC (2001/42/EC) 2004/42/IIIB(e)(840)560



átszáradás levegőn: 8-10 ill. 9-11 óra/23 °C



Mindig viseljen védőfelszerelést

Elméleti kiadósság: 7-8m²/50 µm szárazfilm réteg esetén



Kamrában: 15-20 perc/60°C-os panelen



Kövesse a használati útmutatót



Infravörös szárítás: 8-12 perc, 60-70 cm távolságból

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez

Használható olyan országokban is, ahol nem vették át a VOC szabályozást

Eszközök tisztítása: Body 740 hígítóval

hőmérséklet	narancsos texturált 1-2 elemnél	tükröfényes felület 1-2 elemnél	rész fényezés	teli fényezés
<15° C	Body 722 15 perc/60 ° C	Body 722 +max. 15% 740 15 perc/60 ° C	Body 722 +max. 15% 740 v. 741 15 perc/60 ° C	Body 720 +max. 15% 740, 20 perc/60 ° C
15-25° C	Body 722 15 perc/60 ° C	Body 720 v. 722 +max. 15% 740 15-20 perc/60 ° C	Body 720 v. 722 +max. 15% 741 15-20 perc/60 ° C	Body 720 +max. 15% 740/741 20 perc/60 ° C
25-35° C	Body 722 15 perc/60 ° C	Body 720 v. 722 +max. 15% 740 v. 741 15-20 perc/60 ° C	Body 720 v. 722 +max. 15% 741 15-20 perc/60 ° C	Body 720 +max. 15% 741 20 perc/60 ° C
>35° C	Body 720 v.722 +max. 15% 741 15-20 perc/60 ° C	Body 720 v. 722 +max. 15% 741 15-20 perc/60 ° C	Body 720 +max. 15% 741 20 perc/60 ° C	Body 721 +max. 15% 741 30 perc/60 ° C



*A száradási idők Body 722 illetve Body 720 edzővel számolva.

A megadott hőmérséklet tartományok a elméleti kalkuláció alapján lettek számítva, így nem jelenti azt, hogy ezek a keverések más tartományban nem használhatóak.

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2013 november