



## BODY 910 festhető alvázvédő (1 kg, szürke)

### Általános technikai leírás

Kaucsuk bázisú anyag alvázvédelemhez. Alkalmazható zajcsillapításához, korrózió- és kőfelverődés elleni védelméhez. Nagyon jól tapad és átfesthető száradás után mindenféle festékrendszerrel. Gyorsan szárad és hosszantartóan rugalmas marad, és nem veszíti el alakját a hőmérséklet változásával sem. Függetlenül felületen nem folyik és ereszkedik meg.

10-20 % nitro hígító adható hozzá.

### Felület

Az autók alvázvédelmére, ahol korróziógátlás szükséges. Az előzőleg a felületen lévő alvázvédő vagy üregvédő maradványokat le kell tisztítani.

### Előkészítés/ a felület tisztítása



Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771

szilikon-lemosóval.

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőzött

helyen használja az anyagot

**Anyag felhasználás:** Az autó alvázának külső és belső részeire. A motorháztető, az autópadió, az ajtók és sárvédők korrózióvédelméhez. Használata, -5-6 bar nyomáson-, 4-5 mm-es dűznivel vagy ecsettel. Gyorsan szárad, kiválóan tapad és száradás után átfesthető mindenféle festékrendszerrel. Hosszantartóan rugalmas és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik.



Használat előtt jól keverje össze



Hígítható el 10-20% extra nitro hígítóval

Lobbanáspont: 2°C

Megjegyzés: Kamrában történő szárítás esetén



Levegőn száradás 2-6 óra/22-25°C



Átfesthető szintetikus v. akril v. bázis festékekkel

Sűrűség: 1.1 g/cm<sup>3</sup>

hagyjon időt a kívánt kamrahőmérséklet eléréséhez



4-5 mm dűzni állással, 5-6 bar nyomáson



Tartsa száraz és hűvös helyen

Száranyagtartalom (hígítás nélkül): 63 súly %

Használható olyan országokban is, ahol



Ecsettel is használható



Mindig viseljen védőfelszerelést

VOC (2001/42/EC) 2004/42/IIIB(e)(840)480

nem vették át a VOC szabályozást



Védje a nedvességtől



Kövesse a használati útmutatót

Elméleti kiadósság: 5-6m<sup>2</sup>/100 µm szárazfilm réteg esetén



Használat után zárja le a dobozt

Minőségét megőrzi 24 hónapig zárt, használatlan dobozban

Eszközök tisztítása: Body 740 vagy nitro hígítóval

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.