



A technikai adatlap száma: 231

BODY 696 EXTRA GYORS, LEVEGŐN SZÁRADÓ KARCÁLLÓ LAKK HS SR 2:1

Általános technikai leírás	Felület	Felület előkészítés
2K, magas szárazanyag tartalmú lakk. Kabin használata nélkül, levegőn is nagyon gyorsan szárad.	HB BODY oldószeres és vízbázisú festékek	 Hagyjuk teljesen megszáradni a festéket lakkozás előtt. Portalanítsuk mézeskendővel.
A megfelelő edző használatával széles hőmérséklet tartományban alkalmazható. HB BODY 627 GYORS v HB BODY 626 NORMÁL		
Innovatív formulájának köszönhetően költséghatékonyan alkalmazható.		
Egy elemre vagy részleges fényezésre (vízszintes felületeken is) alkalmazható.		
Könnyen felvihető és hamar polírozható.		
Karcálló és egyéb mechanikai és kémiai behatásoknak is jól ellenáll.		

HASZNÁLAT: 2 teljes rétegben fújjuk fel a felületre.

	2 rész lakk 1 rész 626 v. 627 edző. Fazékidő (23°C): 627: 30 perc 626: 60 perc		13-15 s DIN 4 / 20°C		Kipárolgási idő a rétegek között: 3-5 perc / 20°C fokon 2-3 percet várjunk a kamrás szárítás előtt. DE NE TÖBBET!	Polírozás: Levegőn száradás esetén a teljes száradás után azonnal.
	5% HB BODY 740 normál akril hígító		1.2-1.3 mm 1.7-2.2 bar 2 réteg 50-60 mikron		Kipárolgási idő infra szárítás előtt: 5 perc 1.lépés: 5 perc fél teljesítmény 2.lépés: 5 perc teljes teljesítményen Panel távolság: 60-70 cm	Kamrás szárítás esetén a lehűlés után várjunk még 10 percet.

HŐMÉRSÉKLET	PORSZÁRAZ		TELJESEN SZÁRAZ	
	627 GYORS	626 NORMÁL	627 GYORS	626 NORMÁL
23°C	15 perc	25-30 perc	50-60 perc	90-105 perc
45°C	2-5 perc		20-25 perc	30-35 perc
50°C			15-20 perc	20-25 perc
60° C			5-10 perc	10-15 perc

HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY	EDZŐ kiválasztása a javítandó elemszám függvényében	
	1-2 ELEM	3-5 ELEM
15-25°C	627 GYORS	627 GYORS
25-30°C	627 GYORS	626 NORMÁL
30-35°C	626 NORMÁL	262 NORMÁL

Sűrűség: 0.96+-0.02 g/cm³, Szárazanyag tartalom (hígítás nélkül): 47+-2% súly%, VOC (2001/42/EC), 2004/42/IIIB(e)(840)840 g/L
 Eszközök tisztítása: Body 740 vagy nitró hígítóval, Minőségét megőrzi 24 hónapig zárt, használatlan dobozban 5-25°C között tárolva.
 Megjegyzések: A száradási idő és a fazékidő a felhasznált edzőtől, a hőmérséklettől és a rétegvastagságtól függ. Javasolt rétegvastagság: 50-60 mikron. Csak az előírt edzőket és hígítókat használjuk. Mindig használjunk védőfelszerelést. Kövessük a technikai adatlapban előírt utasításokat.

A 2K festékrendszerek érzékenyek a nedvességre. Minden eszköz legyen teljesen száraz. Az izocianátok bőrérzékenységet okozhatnak. Fokozott óvatossággal kezeljük. Probléma esetén forduljunk orvoshoz. Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2024 február