

3270 üvegszálás javító készlet




Poliészter kittet, edzőt és üvegszálás szövetet tartalmaz. Műanyag elemek, üvegszálás alapfelületek, valamint korrodált fémfelületek lyukainak, repedéseinek és sérüléseinek javítására alkalmas.

- ☐ tökéletes tapadás a legtöbb felületen
- ☐ 20 perc után csiszolható (20°C / 68°F-on)
- ☐ A legtöbb alapozóval és festérendszerrel átfesthető
- ☐ Nem porózus, nem folyik meg
- ☐ Kiválóan csiszolható – nagyobb vastagság esetén P80-as, kisebb vastagságnál P120-as csiszolópapírral érdemes kezdeni

Felület előkészítés

A kezelendő felületeknek tisztának, száraznak, rozsdamentesnek és zsírmentesnek kell lenniük. Az optimális tapadás jól megcsiszolt felületen érhető el.

Keverési arány



3270 kitt	100 %
6065 edző	3 %
Keverje össze alaposan a kittet és az edzőt, amíg az anyag színe egyenletessé nem válik. Ne adagoljon túl sok edzőt! A túlzott mennyiségű edző színváltozást okozhat a fedőrétegen.	

Száradási idő



Száradás (20°C):	kb. 20 perc
Fazékidő (20°C):	5-7 perc

3270 üvegszálás javító készlet

Felhasználás



Felhasználási hőmérséklet: minimum 5°C.

Csiszolás



Kizárólag száraz csiszolás: P80-240

Kiegészítő termékek

6065 edző

Csomagolás

Cikkszám	Kiszerelés	Db/karton
3270	0,8kg	12

Elérhető színek: beige

VOC tartalom

VOC tartalom: <250g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIB(c)(250).

3270 üvegszálás javító készlet

Minőségét megőrzi

6 hónap normál tárolási körülmények között felbontatlan csomagolásban.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést tegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.