

6090 B9 multi spatulyakitt kék



Nagy teljesítményű, félkönnyű poliészter gitt használható töltő- vagy finiselő gittként is. Kék színe lehetővé teszi a felület könnyebb ellenőrzését csiszolás után, mivel tökéletes szíkontraszt van a csiszolt és csiszolatlan felület között. Könnyen felhordható és csiszolható finomszemcsés csiszolópapírral (P180 vagy P240 szemcsemérettel kezdve).


- Csiszolás utáni jobb felületellenőrzés a tökéletes szíkontrasztnak köszönhetően,
- Kiváló csiszolhatóság, akár P180-as szemcsemérettel kezdve,
- nem tömíti el a csiszolópapírt,
- Kiváló tapadás különböző felületeken (acél, horganyzott acél, alumínium, poliészter laminátumok, régi festék...),
- Nagyon könnyen eldolgozható,
- Használható töltő- és finomgittként is,
- Nem porózus, sima felületet képez,
- **Fajsúlya:** 1,43–1,46 kg/l

Felület előkészítés

A kezelendő felületeknek tisztának, száraznak, rozsdamentesnek és zsírtól mentesnek kell lenniük. Az optimális tapadás jól megcsiszolt felületen érhető el. Alumínium és horganyzott acél esetén a tapadás javítása érdekében használjon mattító párnát és mattító pasztát.

6090 B9 multi spatulyakitt kék

Keverési arány



6090 B9 kitt	100 %
6065/6067 edző	2-3 %
Keverd össze alaposan a kittet és az edzőt, amíg az anyag színe egyenletessé nem válik. Ne adagolj túl sok edzőt! A túlzott mennyiségű edző színváltozást okozhat a fedőrétegen.	

Száradási idő



Csiszolható (20°C):	20 perc
Fazékidő (20°C):	3-4 perc
Nem ajánlott infravörös (IR) vagy más, magas hőmérsékleten működő szárítóberendezés használata, ha a hőmérséklet nem szabályozható, mivel a gitt maximális szárítási hőmérséklete 45 °C / 113 °F. A poliészter kitt kényszerített, magas hőmérsékleten történő szárítása tapadási problémákhoz vezethet.	

Felhasználás



Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C.

6090 B9 multi spatulyakitt kék

Csiszolás



Kizárólag száraz csiszolás:

P180-240 (kisebb javításoknál, vékonyabb kitréteg esetén)

P120 (vastagabb kitréteg esetén)

Hőállóság

A gitt alkalmas olyan felületek javítására, amelyeket porszórásos bevonattal fognak ellátni, és így legfeljebb 180 °C-os hőmérsékletnek lesznek kitéve, maximum 30 percen keresztül. Előzetes próba elvégzése javasolt.

Csomagolás

Cikkszám	Kiszerelés	Db/karton
6090-CT-1	1,65 L kartus	4
6090-1	1 L	6

Elérhető színek: kék

VOC tartalom

VOC tartalom: 249g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIB(b)(250).

Minőségét megőrzi

12 hónap normál tárolási körülmények között bontatlan csomagolásban.

6090 B9 multi spatulyakitt kék

Kiegészítő termékek

6065 normál edző,

6067 lassú edző.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést tegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.