

7025 DTP műanyag alapozó



A közvetlenül műanyagra felhordható alapozó kiváló tapadást biztosít kezeletlen, oldószerálló műanyagokon. Az alapozó minden általánosan használt bázisfestékrendszerrel (vízbázisú vagy oldószeres), valamint más 1K és 2K bevonatokkal is átfesthető. A DTP alapozó felhordása előtt nincs szükség a műanyag alkatrész csiszolására vagy hőkezelésére.

A hagyományos műanyag alapozókhoz és adalékanyagokhoz képest legalább kétszer gyorsabb alapozást tesz lehetővé.

- Kiváló tapadás különféle műanyag felületeken (pl. PP, PP-EPDM, PVC, ABS stb.)
- Az alapozót „nedves a nedvesre” eljárással kell felvinni (nincs szükség csiszolásra sem előtte, sem utána)
- Minimális kipárolgási idő a következő réteg előtt: 10 perc
- Maximális kipárolgási idő a következő réteg előtt: 24 óra
- Sima felületet biztosít, amely kiváló festett felületet eredményezt

Felület előkészítés

A műanyag alkatrészeket nem szükséges előmelegíteni vagy mattítani a DTP alapozó felhordása előtt. A felületet zsírtalanítsa Silco antisztatikus szilikontávoltítóval (cikkszám: 9515), majd hagyja a felületet teljesen megszáradni. Emellett javasolt Antisztatikus Zsírtalanító Kendő (cikkszám: 2215) használata is.

Mivel a piacon rengeteg különféle műanyagtípus és összetétel található, javasolt az anyag előzetes tesztelése az eredeti műanyag alkatrészen (felhordás és tapadás szempontjából).

Ha a műanyag alkatrész gyárilag alapozott, ezt az alapozót le kell csiszolni. Ez az alapozó általában nem ellenálló a 7050-es vagy nitró hígítóval szemben, így ezt érdemes előzetesen ellenőrizni.

Keverési arány

2 : 1

7025 alapozó	100 %
7030/7050/7070 hígítók	50%

7025 DTP műanyag alapozó

Szórópisztoly



Dűzni:	12-14 mm
Nyomás:	1,5-2 bar

Felhasználás



Rétegek száma:	1-1,5
Száraz rétegvastagság:	20-40 µm

Száradási idő



Minimum kipárolgási idő:	10-15 perc
Maximum kipárolgási idő:	24 óra
Teljes kikeményedés:	24 óra

Csomagolás

Cikkszám	Szín	Kiszerelés	Db/karton
7025-A-1	Fehér	1 kg	6
7025-B-1	Sötétszürke	1 kg	6
7025-C-1	Szürke	1 kg	6

VOC tartalom

VOC tartalom: 540 g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIB(c)(540).

7025 DTP műanyag alapozó

Minőségét megőrzi

24 hónap normál tárolási körülmények között felbontatlan csomagolásban.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.

Keverési arány súly szerint

Bekevert mennyiség (ml)	Alapozó (g)	Alapozó+hígító (g)
100	85	122
250	212	305
330	279	401
500	423	608
750	635	913
1000	847	1217