

9006 2K AIR-DRY ultragyors UHS lakkspray



Felület előkészítés

Hatékonyan használható, ultragyorsan száradó, magassfényű 2K lakkspray. Nem igényel kamrás szárítást ezáltal energiát és pénzt takarít meg. Könnyen felhordható, kiválóan terül, gyönyörű fényes felületet ad.

- valódi 2K spray
- Polírozható (20°C): 90 perc
- Polírozható (60°C): 7-9 perc
- Fazékidő: 6-8 óra
- Fényes és UV álló

A bázisfestéknek teljesen száraznak kell lennie. Használható vízbázisú és oldószeres festékre is.

Felhasználás



Rétegek száma:	1,5-2
Hőmérséklet:	15-30°C
Távolság:	15-20 cm
Kipárolgás:	max 5 perc
FONTOS! A kipárolgási idő be nem tartása nem tökéletes felületet eredményezhet!	

Száradási idő



Polírozható (60°C):	7-9 perc
Polírozható (40°C):	20 perc
Polírozható (20°C):	90 perc
Fazékidő:	6-8 óra

Csomagolás

Cikkszám	Kiszerelés	Db/karton
9006-0,4	400 ml	6

9006 2K AIR-DRY ultragyors UHS lakkspray

Elérhető színek: transzparens

Minőség ellenőrzés

Az elkészült felület ellenőrzése (tapadási teszt, kémiai ellenállási teszt, sós kamra stb) csak a felvitel után 15 nappal lehetséges.

VOC tartalom

VOC tartalom: 840 g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIIB(e)(840).

Termék fizikai jellemzői

Elméleti kiadóság: 0,8-1,2 m²/flakon.

Minőségét megőrzi

24 hónap normál tárolási körülmények között felbontatlan csomagolásban.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használatához, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.