

9600 AIR-DRY ultragyors UHS lakk




Könnyen felhordható, levegőn is ultragyorsan száradó UHS lakk kiváló fényességgel.

- Szárítókamra használata nélkül is gyorsan szárad
- Kisebb anyagfelhasználás az UHS típusnak köszönhetően.
- Levegőn száraz (20°C): 60-70 perc
- Kamrában (60°C): 3-5 perc, visszahűlés után polírozható.
- Magas fényesség és UV védelem
- VOC megfelelő (420 g/l)
- Edző 9650 (1:1 arányban)

Felület előkészítés

A bázisfestéknek teljesen száraznak kell lennie. Használható vízbázisú és oldószeres festékre is.

Keverési arány



	Térfogat	Súly
9600 lakk	1	100
9650 edző	1	100

Szórópisztoly



Dűzni:	1,2-1,4 mm
Nyomás:	2-2,2 bar

Száradási idő



Porszáraz (20°C):	20 perc	Polírozható (40°C):	15 perc
Érintésre száraz (20°C):	30 perc	Polírozható (20°C):	50-60 perc
Összeszerelhető (20°C):	50 perc	IR szárítás	3-5 perc
Polírozható (60°C):	3-5 perc	Fazékidő (20°C):	60-70 perc

9600 AIR-DRY ultragyors UHS lakk

Felhasználás



Rétegek száma:	1,5	2
Kipárolgási idő:	nincs	max 3-5 perc
Pihentetés szárítás előtt:	5 perc	5 perc
Száraz rétegvastagság:	40-50 µm	50-60 µm
FONTOS! A kipárolgási idő be nem tartása nem tökéletes felületet eredményezhet!		

Kiegészítő termékek

9650 UHS edző

Csomagolás

Cikkszám	Kiszerelés	Db/karton
9600-1	1 L	6
9600-5	5 L	3

Elérhető színek: transzparens

Minőség ellenőrzés

Az elkészült felület ellenőrzése (tapadási teszt, kémiai ellenállási teszt, sós kamra stb.) csak a felvitel után 15 nappal lehetséges.

VOC tartalom

VOC tartalom: 420 g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIIB(d)(420).

9600 AIR-DRY ultragyors UHS lakk

Termék fizikai jellemzői

Sűrűség: 1-1,04kg/L

Minőségét megőrzi

24 hónap normál tárolási körülmények között bontatlan csomagolásban.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.