

HB BODY®			HB BODY COLOR SOLUTIONS 2K ACRYLIC MIX SYSTEM		
BODY 443 2K AKRILFESTÉK Technikai adatlap száma: 602					
Általános leírás		Technikai adatok		Felületek	
Magas minőségű, 2 komponensű, gyorsan száradó akrilfesték. Fényes felület. Karcálló. Mechanikai és kémiai védelem.		2:1 arányban 753/754 edzővel Fazékidő: 2-6 óra 23 C vagy 3:1 arányban 717/718 edzővel Fazékidő: 1-5 óra 23 C 2:1: 10-15 % 3:1: 10 % 740 hígítóval Felhasználásra kész: 2:1: 17-23 s 23 C 3:1: 21-25 s 23 C DIN 53211 20-30 perc 60 C panelhőmérséklet 10-14 óra 23 C	Csiszolt HB BODY alapozóval kezelt felületek HB BODY nedves-a nedves eljárásra alkalmas alapozókra Csiszolt OEM felületekre	Puha ronggyal töröljük le a felületet, majd használjunk 770/771 szilikon mentesítőt Töröljük szárazra a felületet és várjuk meg, amíg teljesen megszárad Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést	
Felhasználás: 2 rétegben, a kipárolgási idő betartásával.					
	Keverjük fel alaposan. Felhasználás előtt szűrjük meg. 2:1 arányban 753/754 edzővel Fazékidő: 2-6 óra 23 C vagy 3:1 arányban 717/718 edzővel Fazékidő: 1-5 óra 23 C 2:1: 10-15 % 3:1: 10 % 740 hígítóval Felhasználásra kész: 2:1: 17-23 s 23 C 3:1: 21-25 s 23 C DIN 53211 Hagyományos szóróp. 1.3-1.5 mm 2-3 bár 2 réteg 40-50 mikron		HVLP 1.2-1.3 mm 1.7-2 bár, 2 réteg 40-50 mikron Kipárolgási idő: 8-15 perc 20-30 perc 60 C panelhőmérséklet 10-14 óra 23 C Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztetést Kövessük a technikai adatlap utasításait.	Lobbanáspont: 28 C/ 82 F Sűrűség: 0,9-1,18 g/cm3 Szárazanyag (hígítás nélkül) 36-58 % Súly VOC(2004/42/EC) max: 840 g/L Ez a termék: 570 g/L 2004/42/IIb(e) Kiadósság: 7-11 m2 50 mikron rétegvastagságnál Eszközök tisztítása: 740 akril normál hígítóval	Megjegyzések: Hagyjunk elég időt arra, hogy elérjük a kívánt panelhőmérsékletet. Csak 740/741 hígítóval használjuk. Alaposan tisztítsuk meg a felületet. +10 és+35 C között használható. VOC előírásokat nem alkalmazó országokban is használható. Felhasználható: 24 hónapig (felbontva 12 hónapig)
A 2K festékrendszerek érzékenyek a nedvességre. Minden eszköz legyen teljesen száraz. Az izocianátok bőrérzékenységet okozhatnak. Fokozott óvatossággal kezeljük. Probléma esetén forduljunk orvoshoz. Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.					
2019 október					
Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft.www.totallux.hu. Tel: 06-26-340-350					