

1072 HT 600°C fokig hőálló spray



Hőálló speciális aeroszolos festék, amelyet olyan felületek védelmére terveztek, amelyek akár 600°C/1112°F hőmérsékletnek vannak kitéve (például kipufogó, motorrészek stb.).

- kiváló tapadás különböző fémfelületeken
- hőállóság akár 600°C / 1112°F hőmérsékletig
- korrózió elleni védelem
- nagy fedőképesség

Felület előkészítés

Tisztítsa meg, szárítsa meg, és zsírtalanítsa a felületet megfelelő szilikonmentes tisztítószerrel. Alaposan csiszolja vagy homokfúvassa le a felületet; a felületnek teljesen tiszta, csupasz fémig lecsiszolt állapotban kell lennie!

Felhasználás



Rétegek száma:	2
Távolság:	20-25 cm
Kipárolgás:	1-2 perc
Rázza fel alaposan a spray flakont, amíg a keverőgolyók szabadon mozognak (kb. 2 percig). Fontos: minél vékonyabban kerül felvitelre a festékréteg, annál jobb a hőállóság és a tapadás. Alapozó használata nem szükséges. A legjobb eredményt csupasz fémfelületre történő felhordással lehet elérni! Erősen ajánlott, hogy a használatra kész terméket 20°C / 68°F feletti hőmérsékleten alkalmazza. Használat után fordítsa fejjel lefelé a flakont, és fújjon, amíg a szelep ki nem tisztul.	

1072 HT 600°C fokig hőálló spray

Száradási idő



Porszárít (20°C):	10 perc
Érintésre száraz (20°C):	60 perc

Csomagolás

Cikkszám	Szín	Kiszerelés	Db/karton
1072-A-0,5	Ezüst	500 ml	12
1072-B-0,5	Fekete	500 ml	12

Keverési arány

A termék használatra kész.

VOC tartalom

VOC tartalom: 624 g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIIB(e)(840).

Minőségét megőrzi

24 hónap normál tárolási körülmények között bontatlan csomagolásban.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.



Technikai adatlap

2021-8

1072 HT 600°C fokig hőálló spray

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.