

BITULAC PRIMER



Oldószeres bitumenes vízszigetelő alapozó

Általános leírás – Tulajdonságok

A **Bitulac Primer** egy vízszigetelő bitumenes alapozó, amely speciális bitumenből és szerves oldószerekből készül. Kiváló tapadást biztosít az építőanyagokhoz, és nagyon gyorsan szárad. A felhordás és száradás után kialakuló bevonat jól ellenáll az alacsony koncentrációjú savaknak, lúgoknak és a talajban található sóknak, ugyanakkor kevésbé ellenálló a szerves oldószerekkel, olajokkal és erős vegyi tisztítószerrel szemben. Kompatibilis poliuretán, beton, fém és fa felületekkel. Polisztirol felületeken nem alkalmazható, mivel oldószereket tartalmaz.

A termék tulajdonságai megfelelnek az **ASTM D-41** amerikai szabványnak.

Felhasználási terület

A Bitulac Primer alkalmazható: bitumenes vízszigetelő lemezek tapadóalapozójaként, fém- és fafelületek korrózióvédő bevonataként.

Alkalmazás

A felületnek tisztának, por-, olaj-, nedvesség-, rozsdá-, laza és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A Bitulac Primer felhordható: ecsettel, festőhengerral, airless (levegő nélküli) szóróberendezéssel. Bitumenes lemezek ragasztásához egy réteg felhordása elegendő. Korrózióvédelem esetén legalább két, egymásra merőlegesen felhordott réteg alkalmazása szükséges. A második réteget csak az első teljes száradása után szabad felvinni. A munkaeszközök benzinnel vagy olajjal tisztíthatók.

Anyagszükséglet

Az anyagfelhasználás a felület porozításától és tulajdonságaitól függ.

Ajánlott felhasználás rétegenként: **Betonfelületeken:** 0,2–0,3 kg/m², **Fémfelületeken:** 0,1–0,2 kg/m²

Kiszerelés és tárolás

Kiszerelések: 5 kg, 17 kg

Fém tartályokban kerül forgalomba.

Zárt, száraz helyen, gyújtó- és hőforrásoktól távol tárolandó. Megfelelő tárolás mellett a termék eltarthatósága **legalább 1 év**.

Övintézkedések és munkavédelem

A Bitulac Primer **gyúlékony** termék. Ne használja nyílt láng vagy egyéb gyújtóforrás közelében. Kerülje a gőzök belélegzését, valamint a bőrrel és szemmel való érintkezést. Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést. Csak jól szellőző helyen alkalmazza. A terméket és maradványait ne juttassa a környezetbe; az ártalmatlanítást a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell végezni. A részletes biztonsági előírásokat és kezelési utasításokat a termék **biztonsági adatlapja (MSDS/SDS)** tartalmazza.

Műszaki jellemzők

Vizsgálat	Módszer	Eredmény
Megjelenés	Szemrevételezés	Folyékony
Szín	Szemrevételezés	fekete
Sűrűség 20 °C-on (g/cm ³)	EN ISO 2811-1	0,92-0,96
Lobbanáspont (°C)	ASTM D-3278	36-38
Brookfield-viszkozitás 25 °C-on (cP)	EN 13302	140-300
Desztillációs maradék (%)	EN 13358	55-62
A desztillációs maradék lágyuláspontja (°C)	EN 1427	>=80
A desztillációs maradék penetrációja 25 °C-on (dmm)	EN 1426	20-50



Megjegyzés

A jelen műszaki adatlapban szereplő információk a gyártó kutatás-fejlesztési részlegének aktuális ismeretein, valamint a termék gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokon alapulnak. A megadott információk útmutatóként szolgálnak a termék rendeltetésszerű és szakszerű felhasználásához, azonban nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira, és nem alapoznak meg jogi igényeket, mivel a felhasználás körülményeit és az alkalmazás módját a gyártó nem tudja ellenőrizni. Ezért a felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy a termék az adott felhasználási célra és a konkrét projekt körülményeihez megfelelő-e. A jelen műszaki adatlap kiadásával a termékre vonatkozó valamennyi korábbi műszaki adatlap érvényét veszti.

BITUMIX S.A.
www.bitumix.gr
15o km Old National Road Thessalonikis-Verias
P.O.Box 1030, GR - 57003 Ag. Athanasios
Magyarországi forgalmazó: Totál Lux Kft.
www.totallux.hu

tel.: +302310 710 017

Fax: +302310 710016

info@bitumix.gr