TECHNIKAI ADATLAP

SAPPHIRE PU hajófesték

Vemar YACHT COATINGS

Leírás

Magasfényű, 2 komponensű, poliuretán fedőfesték. Tartós és hosszan megőrzi a színét. Felvihető fújással, ecsettel/hengerrel. Könnyen polírozható.

Javasolt alkalmazási terület

- fényes fedőfestékként külső, vízvonal feletti használatra.

Termék jellemzők

Színek:	Coral White 1430, Pebble White 1431, Oyster White 1433, Sand White 1436, Salpa Yellow 3430, Snapper Orange 4430 Scorpion Red 4440, Navy Blue 5435, Discus Blue 5430, Tuna Blue 5440, Tetra Green 6430, Dorado Green 6440 Shark Grey 7435, Orca Black 2430
Sűrűség:	0.95-1.23 g/ml.
Fényesség @ GU 60:	magasfényű
Keverési arány:	3-1 A:B (térfogat)
Hígítás:	Fújás: 5-10 % 800-as hígító Ecset/henger: 10% 805-os hígító
Jellemző vastagság:	30-50 mikron száraz/ 60-80 mikron nedves
Szavatossági idő (20°C):	24 hónap (bontatlan dobozban)
Kiadósság (40 mikron):	9-12 m2/L
Szilárdanyag tart.:	45-58%
VOC (ISO 11890-2:2013):	480-500 g/L
Kiszerelések:	„A" komponens : 525 ml „B" komponens : 175 ml

Átfesthetőség/ Száradás

Fedőréteg	Felületi hőmérséklet							
	5 °C		15 °C		20 °C		35 °C	
	MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**
SAPPHIRE PU	10 óra	24 óra	8 óra	18 óra	6 óra	16 óra	5 óra	12 óra

Érintésre száraz @ 20°C ISO 1517-1973	**Teljesen száraz @ 20°C ISO 9117-1990**	**Teljesen kikeményedett @ 20°C**
1 óra	12 óra	48 óra

KIADVA: 2020.12.21.

Felület előkészítés

Régi, jó állapotú bevonat: Távolítsuk el az olajos, zsíros szennyeződéseket zsírtalanítóval, a port és egyéb szennyeződéseket mossuk le tiszta vízzel. Csiszoljuk meg a felületet P180-P240-es csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolati port.

FELÜLET	ALAPOZÓ
GRP	ROBUSTO PU alapfesték
Szénacél	VEMASHIELD alapozó és ROBUSTO PU alapfesték
Alumínium	ROBUSTO PU alapfesték
Fa	ROBUSTO PU alapfesték
Előző fényezés	ROBUSTO PU alapfesték

A gondos felület előkészítés növeli a tapadást, így a bevonat élettartamát is.

Felhasználás

Hőmérséklet: A kezelendő felület hőmérséklete legalább 3°C-al a harmatpont felett kell, hogy legyen. A felületnek megfelelő eljárást alkalmazzuk.
Minimum felhasználási hőmérsékelt 5°C , maximum felhasználási hőmérséklet 35°C. 35°C fok fölötti használat esetén speciális eljárásra van szükség. Ne használjuk 85% relatív páratartalom felett. Kérjük keresse a VEMART ebben az esetben.
A termék hőmérséklete a dobozban +10°C és +35°C között kell ,hogy legyen. Ideális hőmérséklet 20°C.
Keverés: Alaposan keverjük el a homogén állag eléréséig.
Technika: Ecset/henger/levegős/levegő nélküli szórás. A megfelelő módszert válasszuk az elérhető eszközök, a kezelendő felület, az elérni kívánt eredmény és az időjárási körülmények figyelembe vételével. Az alábbi táblázat indikatív adatokat tartalmaz az egyes módszerekhez. További információkért kérjük keresse VEMAR képviselőjét.

TECHNIKA	ECSET/HENGER	LEVEGŐS	AIR LESS
Hígítás:*	max 10%	5-10 % 800-as	max 10%
Dűzniméret:*	-	HVLP 1,3 mm	0,011”-0,015”
Nyomás:*	-	1,5-2 bár	150 bar
Nyomásarány:*	-	-	45:1

* A fenti információk indikatív jellegűek. Az aktuális értékek változhatnak a tényleges körülményeknek megfelelően.

Javasolt specifikáció	Technikai adatlap szerint.
Vastagság /réteg	<table><tr><th>TECHNIKA</th><th>SZÁRAZRÉTEG</th><th>NEDVESRÉTEG</th></tr><tr><td>Levegős/AirLess</td><td>40-50 mikron</td><td>60-80 mikron</td></tr><tr><td>Ecset/Henger</td><td>30-40 mikron</td><td>50-70 mikron</td></tr></table> Ennél a rétegvastagságnál a termék a tesztek a technikai adatlapban meghatározott jellemzőket nyújtja. Ettől eltérő használat esetén a bevonat tartóssága nem garantált.
Eszközök tisztítása	Használat után az eszközöket tisztítsa 800 vagy 805 hígítóval.
Tárolás	Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5°C és 25°C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.
Biztonsági előírások	Mindig használjon megfelelő védőeszközöket a szeme és a bőre védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba. Ne dobja terméket a kommunális szemét közé. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.
Felelősséget kizáró nyilatkozat	Az adatlapban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglevő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.