TECHNIKAI ADATLAP

SENTINELLA hajófenék festék

Vemar YACHT COATINGS

Leírás

Egykomponensű, módosított alkid bázisú festék. Ellenáll nedvességnek, üzemanyagnak és egyéb vegyi anyagoknak. Megfelelően alapozott felületre lehet felvinni. Magas kopásállóságú, könnyen tisztítható.

Javasolt alkalmazási terület

- védőfestékként a fedélzetre
- fedőfestékként beltéren megfelelően alapozott felületre

Termék jellemzők

Színek: fehér, szürke
Sűrűség: 1,2 g/ml.
Fényesség @ GU 60: matt
Hígítás: 0-10 % 800-es hígító
Jellemző vastagság: 40 mikron száraz/ 65 mikron nedves
Szavatossági idő (20 °C): 24 hónap (bontatlan dobozban)
Kiadósság (40 mikron): 15 m2/L
Szilárdanyag tart.: 60%
VOC (ISO 11890-2:2013): 442 g/L
Kiszerelések: 0.75 L, 2.5 L

Átfesthetőség/ Száradás

Fedőréteg	Felületi hőmérséklet							
	5 °C		15 °C		20 °C		35 °C	
	MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**
SENTINELLA	24 óra	4 nap	16 óra	3 nap	10 óra	2 nap	8 óra	1 nap

Érintésre száraz @ 20 °C ISO 1517-1973	**Teljesen száraz @ 20 °C ISO 9117-1990**
1 óra	12 óra

KIADVA: 2020.12.21.

Felület előkészítés

Régi, jó állapotú bevonat: Távolítsuk el az olajos, zsíros szennyeződéseket zsírtalanítóval, a port és egyéb szennyeződéseket mossuk le tiszta vízzel. Csiszoljuk meg a felületet P180-P240-es csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolati port.

FELÜLET	ALAPOZÓ
GRP	VEMALUX vagy ALUSHIELD alapozó
Szénacél	VEMALUX vagy VEMASHIELD alapozó
Alumínium	VEMALUX vagy VEMASHIELD alapozó
Fa	VEMALUX vagy ALUSHIELD alapozó

A gondos felület előkészítés növeli a tapadást, így a bevonat élettartamát is.

Felhasználás

Hőmérséklet: A kezelendő felület hőmérséklete legalább 3 °C -al a harmatpont felett kell, hogy legyen. A felületnek megfelelő eljárást alkalmazzuk.
Minimum felhasználási hőmérsékelt 5 °C, maximum felhasználási hőmérséklet 35 °C. 35 °C fok fölötti használat esetén speciális eljárásra van szükség. Ne használjuk 85% relatív páratartalom felett. Kérjük keresse a VEMART ebben az esetben.
A termék hőmérséklete a dobozban +10 °C és +35 °C között kell, hogy legyen. Ideális hőmérséklet 20 °C.

Keverés: Alaposan keverjük el a homogén állag eléréséig.

Technika: Ecset/henger/levegős/levegő nélküli szórás. A megfelelő módszert válasszuk az elérhető eszközök, a kezelendő felület, az elérni kívánt eredmény és az időjárási körülmények figyelembevételével. Az alábbi táblázat indikatív adatokat tartalmaz az egyes módszerekhez. További információkért kérjük keresse VEMAR képviselőjét.

TECHNIKA	ECSET/HENGER	LEVEGŐS	AIR LESS
Hígítás:*	max 10%	max 10%	max 10%
Dűzniméret:*	-	HVLP 1,3 mm	0,011”-0,015”
Nyomás:*	-	1,5-2 bár	150 bár
Nyomásarány:*	-	-	45:1

* A fenti információk indikatív jellegűek. Az aktuális értékek változhatnak a tényleges körülményeknek megfelelően.

Javasolt specifikáció	Technikai adatlap szerint.
Vastagság /réteg	<table><tr><th>TECHNIKA</th><th>SZÁRAZRÉTEG</th><th>NEDVESRÉTEG</th></tr><tr><td>Levegős/AirLess</td><td>40-60 mikron</td><td>65-100 mikron</td></tr><tr><td>Ecset/Henger</td><td>30-50 mikron</td><td>50-85 mikron</td></tr></table> Ennél a rétegvastagságnál a termék a tesztek a technikai adatlapban meghatározott jellemzőket nyújtja. Ettől eltérő használat esetén a bevonat tartóssága nem garantált.
Eszközök tisztítása	Használat után az eszközöket tisztítsa 800 hígítóval.
Tárolás	Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5 °C és 25 °C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.
Biztonsági előírások	Mindig használjon megfelelő védőeszközöket a szeme és a bőre védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba. Ne dobja terméket a kommunális szemét közé. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.
Felelősséget kizáró nyilatkozat	Az adatlapban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglevő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.