VEMALUX zománcfesték

Leírás

Gyors száradású, 1 komponensű, színtartó zománcfesték. Időjárási körülményeknek és kémiai behatásoknak ellenáll. Felvihető fújással, ecsettel/hengerrel.

Javasolt alkalmazási terület

- fényes fedőfestékként külső, vízvonal feletti használatra.

Termék jellemzők

Színek:	Pebble White 1411, Shell White 1412, Oyster White 1413, Sand White 1416, Salpa Yellow 3410, Snapper Orange 4410, Scorpion Red 4420, Navy Blue 5415, Discus Blue 5410 Tuna, Blue 5420, Tetra Green 6410, Dorado Green 6420, Shark Grey 7415, Orca Black 2410
Sűrűség:	0.98-1.25 g/ml.
Fényesség @ GU 60:	magasfényű
Keverési arány:	3-1 A:B (térfogat)
Hígítás:	Fújás: 25% 860-as hígító Ecset/henger: 0-10% 860-os hígító
Jellemző vastagság:	Fújás: 45-60 mikron száraz/ 70-95 mikron nedves Ecset/henger: 40-50 mikron száraz/ 65-75 mikron nedves
Szavatossági idő (20°C):	24 hónap (bontatlan dobozban)
Kiadósság (40 mikron):	12 m2/L
Szilárdanyag tart.:	61%
VOC (ISO 11890-2:2013):	520 g/L
Kiszerelések:	0.75 L

Átfesthetőség/ Száradás

Fedőréteg	Felületi hőmérséklet							
	5°C		15°C		20 °C		35 °C	
	MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**
VEMALUX	24 óra	4 nap	18 óra	3 nap	12 óra	2 nap	6 óra	1 nap

Érintésre száraz @ 20°C ISO 1517-1973	**Teljesen száraz @ 20°C ISO 9117-1990**
2 óra	72 óra

KIADVA: 2020.12.21.

Felület előkészítés

Régi, jó állapotú bevonat: Távolítsuk el az olajos, zsíros szennyeződéseket zsírtalanítóval, a port és egyéb szennyeződéseket mossuk le tiszta vízzel. Csiszoljuk meg a felületet P180-P240-es csiszolópapírral. Távolítsuk el a csiszolati port.

FELÜLET	ALAPOZÓ
GRP	VEMASHIELD alapozó vagy VEMALUX alapfesték
Szénacél	VEMASHIELD alapozó vagy VEMALUX alapfesték
Alumínium	VEMASHIELD alapozó vagy VEMALUX alapfesték
Fa	VEMASHIELD alapozó vagy VEMALUX alapfesték

A gondos felület előkészítés növeli a tapadást, így a bevonat élettartamát is.

Felhasználás

Hőmérséklet: A kezelendő felület hőmérséklete legalább 3°C-al a harmatpont felett kell, hogy legyen. A felületnek megfelelő eljárást alkalmazzuk.
Minimum felhasználási hőmérsékelt 5°C, maximum felhasználási hőmérséklet 35°C. 35°C fok fölötti használat esetén speciális eljárásra van szükség. Ne használjuk 85% relatív páratartalom felett. Kérjük keresse a VEMART ebben az esetben.
A termék hőmérséklete a dobozban +10°C és +35°C között kell ,hogy legyen. Ideális hőmérséklet 20°C.
Keverés: Alaposan keverjük el a homogén állag eléréséig.
Technika: Ecset/henger/levegős/levegő nélküli szórás. A megfelelő módszert válasszuk az elérhető eszközök, a kezelendő felület, az elérni kívánt eredmény és az időjárási körülmények figyelembe vételével. Az alábbi táblázat indikatív adatokat tartalmaz az egyes módszerekhez. További információkért kérjük keresse VEMAR képviselőjét.

TECHNIKA	ECSET/HENGER	LEVEGŐS	AIR LESS
Hígítás:*	max 10%	max 25 %	-
Dűzniméret:*	-	HVLP 1,3 mm	-
Nyomás:*	-	1,5-2 bar	-
Nyomásarány:*	-	-	-

* A fenti információk indikatív jellegűek. Az aktuális értékek változhatnak a tényleges körülményeknek megfelelően.

Javasolt specifikáció	Technikai adatlap szerint.
Vastagság /réteg	<table><tr><th>TECHNIKA</th><th>SZÁRAZRÉTEG</th><th>NEDVESRÉTEG</th></tr><tr><td>Levegős/AirLess</td><td>45-60 mikron</td><td>70-95 mikron</td></tr><tr><td>Ecset/Henger</td><td>40-50 mikron</td><td>65-75 mikron</td></tr></table> Ennél a rétegvastagságnál a termék a tesztek a technikai adatlapban meghatározott jellemzőket nyújtja. Ettől eltérő használat esetén a bevonat tartóssága nem garantált.
Eszközök tisztítása	Használat után az eszközöket tisztítsa 860 hígítóval.
Tárolás	Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5°C és 25°C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.
Biztonsági előírások	Mindig használjon megfelelő védőeszközöket a szeme és a bőre védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba. Ne dobja terméket a kommunális szemét közé. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.
Felelősséget kizáró nyilatkozat	Az adatlapban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglevő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.