

A technikai adatlap száma: 218

HB BODY 691 2:1 UHS LAKK

Általános technikai leírás	Felület	Felület előkészítés
Ultra magas szárazanyag-tartalmú, átlátszó lakk, amely teljes karosszériaelemek, részleges javítások és spotjavítások lakkozására egyaránt alkalmas. Kiváló fényességmegtartó képesség. Magas mechanikai és vegyi ellenálló képesség. Kiváló terülési tulajdonságok.	HB BODY oldószeres és vízbázisú festékek	A bázisfestéket a lakkozás előtt hagyja megfelelően megszáradni. A felületen lévő port portalanító ragacsos törlőkendővel távolítsa el. **Kiegészítő termékek és adalékok** H754 gyors edző H753 normál edző H752 lassú edző 740 normál akril hígító 741 lassú akril hígító

FELHASZNÁLÁS:

KEVERÉS	TÉRFOGAT	SÚLY					
691	2 rész	100 g	Fazékidő: 23°C: H754: 2,5 óra H753/H752: 3,5 óra	16-17 s DIN 4 / 20 °C	1.2-1.3 mm 1.7-2.2 bar 2 réteg 50-60 mikron 2-2.4 mm
H754/H753/ H752	1 rész	49,2 g			
740/741	10-20 %	9,1-18,1 g			
Kipárolgási idő: 10-15 perc / 23°C a rétegek között 15-20 perc / 23°C a szárítás előtt			20-24 óra/ 23°C 25-30 perc/60°C elem hőmérséklet	10-15 perc rövidhullám 60-70 cm távolságból.	

Hőmérséklet	Elem	Teljes autó
15-20°C	H754 + 10-20% 740 H753 + 10-20% 740	H753 + 10-20% 740
20-25°C	H754 + 10-20% 740 H753 + 10-20% 740	H753 + 10-20% 740
25-30°C	H754 + 10-20% 740 H754 + 10-20% 741 H753 + 10-20% 740 H752 + 10-20% 740	H753 + 10-20% 740 H753 + 10-20% 741 H752 + 10-20% 740
>30°C	H753 + 10-20% 740 H752 + 10-20% 740	H752 + 10-20% 740 H752 + 10-20% 741

A technikai adatlap száma: 218

HB BODY 691 2:1 UHS LAKK

Sűrűség: 0,98+-0,01 g/cm3 **Szárazanyag tartalom:** 50+-2% súly **VOC (2004/42/EC):** max: 840 g/L Ez a termék: 840 g/L 2004/42/IIB(e) **Eszközök tisztítása:** Használat után tisztítsuk meg az eszközöket 740 akril vagy 767 NITRO hígítóval	**Megjegyzések:** Kizárólag az előírt edzőket és hígítókat használjuk. Ne alkalmazzuk a terméket 15°C alatt. A száradási idő és a fazékidő függ a felhasznált edzőtől, a rétegvastagságtól és a környezeti hőmérséklettől. Ajánlott rétegvastagság: 50-60 mikron.	**Felhasználási idő:** 24 hónap felbontatlan csomagolásban Tárolási hőmérséklet: 5-25°C  Mindig viseljen védőfelszerelést.  Kövesse a használati útmutatót.

A 2K festékrendszerek érzékenyek a nedvességre. Ügyeljünk arra, hogy minden eszköz teljesen száraz legyen. Az izocianátok bőr érzékenységet okozhatnak. Használatuk során védekezni kell. Hisztamin vagy légzőszervi érzékenység esetén használat előtt konzultáljon orvosával.

Kizárólag foglakozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2026 június

Gyártó: HB BODY S.A. Auto Refinishing Products, GÖRÖGORSZÁG, www.hbbody.com

Magyarországon forgalmazza: Totál Lux Kft. www.totallux.hu, Tel: 06-26-340-350